

## 水性调和漆

- **产品卖点**  
干燥速度快 适用广泛
- **产品简介:**
- **概况** | 晨阳水性调和漆系列产品由改性水性树脂为主要成膜物，配以颜填料、功能性助剂等材料，采用先进的工艺精制而成，提高了漆膜的干性、硬度、光泽、流平性，对基材有良好的附着力。
- **用途** | 适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面，起保护和装饰作用。
- **产品特点:**
- 安全、环保、无毒；
- 漆膜坚固；
- 附着力强；
- 干燥速度快。
- **使用说明**
- **施工方法** | 可采用刷涂、喷涂方法施工。
- **稀释** | 涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过 10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。
- **基材处理** | 涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清除干净。
- **施工环境** | 施工时保持通风，不得在环境温度低于 5℃或湿度大于 70%的状况下施工。
- **重涂时间** | 涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔 24 小时。
- **注意事项** | 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。
- **工具清理** | 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。
- **警告**
- **危害说明** | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。
- **预防措施** | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。
- **事故响应** | 如沾及皮肤(头发)，用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- **安全贮存** | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(使用前请参阅产品安全技术说明书)。