

## 水性磁漆

- **产品卖点**

漆膜亮丽、户外耐久性好、健康、低碳、环保、安全环保、漆膜丰满、耐久性好、施工方便

- **产品简介:**

- **概况** | 晨阳水性磁漆系列产品由进口改性水性树脂为主要成膜物，配以颜填料、功能性助剂等材料，采用先进的工艺精制而成，与底漆、腻子配套使用，室温下干燥，漆膜丰满，耐候性好，易于施工。

- **用途** | 适用于金属及木制品表面的保护及装饰性涂覆。

- **产品特点:**

- 安全、环保、无毒；
- 漆膜丰满，耐候性好；
- 附着力强，配套性好；
- 施工方便。

- **使用说明:**

- 可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过 10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。
- 涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清除干净。
- 施工时保持通风，不得在环境温度低于 5°C 或湿度大于 70% 的状况下施工。
- 漆膜自干温度不低于 5°C，湿度不大于 70%。
- 涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔 24 小时。
- 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。
- 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。

- **贮存:** 在 5-35°C 阴凉干爽环境密闭封存。

- **警告**

- **危害说明** | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。
- **预防措施** | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用品，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。
- **事故响应** | 如沾及皮肤(头发)，用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- **安全贮存** | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(使用前请参阅产品安全技术说明书)。