

初馨抗菌全效内墙水漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳初馨抗菌全效内墙水漆，精选超细优质原料，采用晨阳全新无添加*净味技术精制而成，该产品具有 I 级抗菌功能，有效抗菌率达 99.9%，通过了抗菌涂料严苛标准；同时又具有防霉、耐擦洗、高遮盖的特点，使墙面光洁如新，保证室内空气纯净健康，时刻关爱您的家居环境。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色，亦可应客户需求调制其他颜色

产品特点：

■ I 级抗菌*

■ 防霉功能*

■ 耐擦洗

■ 高遮盖

■ 无添加*

备注：

I 级抗菌*：根据 HG/T 3950-2007《抗菌涂料》标准测试：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（即大肠杆菌）符合抗菌性能 I 级要求，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳符合抗霉菌性能 I 级要求。

防霉功能*：根据 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准检测，结果符合标准要求。

无添加*：本产品在生产过程中无人工添加苯、甲醛及不含 APEO

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，辊涂、刷涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭门窗。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿或涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 12-15 m²/L/单遍（干膜厚度约 30 微米），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 腻子施工后需涂刷一道配套底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证漆膜美观，建议喷涂两遍晨阳初馨抗菌全效内墙水漆。

环保事项：有害物质含量符合环保类国家标准中的规定（具体执行标准见标签）。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我公司所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

初馨抗菌全效内墙水漆

Chuxin Antibacterial Full-effect Interior Wall Paint

二氧化钛 $\geq 15\% - \leq 25\%$

根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)，该产品为非有害品，无 GHS 分类。根据现有经验和资料，在采取合适防范措施进行正常使用情况下，无不利的环境健康影响，请用户在使用前参阅化学品安全技术说明书。

【危害说明】

施工时不慎沾及眼部、皮肤，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

【预防措施】

不要让儿童及宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾等。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

【事故响应】

如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

【安全储存】

5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料等隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开盖后请尽快使用。

【废弃处置】

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅化学品安全技术说明书）。

【其他注意事项】

如需求医：随身携带产品容器或化学品安全技术说明书。使用前请详读化学品安全技术说明书。

请参阅化学品安全技术说明书
供应商信息详见桶身
化学事故应急咨询电话： 400-1619-777 (24h)

产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽 (60°) ≤10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 ≤50g/L